



CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Elit Esmalte Sintético Brilhante é um produto de fácil aplicação, com excelente durabilidade, resistência a intempéries e finíssimo acabamento fosco. Indicado para proteger, embelezar e revestir superfícies como metais, madeira e alvenaria em áreas externas e internas.

COMPOSIÇÃO

Resinas alquídicas, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos, solventes aromáticos, alifáticos, secantes e aditivos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Sólidos em Peso: > 35%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 350 - 360 g/L

APLICAÇÃO

1. Elimine qualquer espécie de brilho usando lixa.
2. Misture o produto antes e durante a aplicação.
3. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
4. Não interrompa a aplicação usando lixa.
5. Respeite os intervalos entre demãos.
6. Evite retoques isolados após a secagem.

OBS: Evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 40 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 85%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Após esse período, a superfície pode ser limpa utilizando esponja macia umedecida com água e detergente neutro. Homegeneize adequadamente para obter a cor correta do produto.

INSTRUÇÕES DE USO

1. **Acessórios de pintura:** pincel, rolo ou revólver.
2. **Diluição:**



BOLETIM TÉCNICO

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

CÓDIGO: BT-LAB-001

FOLHA: 2

REVISÃO: 5

DATA: 22/04/2026

- **Revólver:** até 20%.
 - **Rolo ou pincel:** até 10%.
3. **Diluyente:** Aguarrás.
 4. **Número de demãos:** 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas.
 5. **Secagem*:**
 - **Ao toque:** 30 minutos.
 - **Intervalo entre as demãos:** 4 a 5 horas.
 - **Final:** 14 à 18 horas.
 6. **Acabamento:** Brilhante.
 7. **Limpeza e manutenção:** Limpar o material utilizando Aguarrás ou Thinner Comum.

*De acordo com as condições climáticas, o tempo de secagem ao toque pode variar. A secagem deste produto conforme instruções da embalagem é obtida em condições adequadas de temperaturas e umidade, próximos de 25 °C e umidade relativa próxima de 60%.

PREPARO

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, observando as seguintes condições: perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outro agente contaminante.

Superfícies com mofo: deve-se sempre lavar com uma solução de água sanitárias em partes iguais, esperar por 4 a 6 horas, enxaguar bem com água e esperar secar totalmente para a aplicar o produto.

Superfícies com manchas de gordura: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. Aguardar sempre um intervalo de 4 horas entre demãos.

Madeira nova: lixar com grana 220 para eliminar farpas e aplicar uma demão de fundo preparador para madeiras. Se desejar corrigir imperfeições ou nivelar a superfície, aplique massa para madeira. Após a secagem, lixar com grana 240 e eliminar o pó.

Madeira Resinosa: lavar toda a superfície com Thinner, aguardar secagem e repetir a operação. Aplicar uma demão de fundo preparador para madeiras, aguardar secagem e lixar com grana 220/240. Se necessário, corrija imperfeições com massa para madeira. Após secagem, lixar com grana 220/240 e eliminar pó.

Madeira repintura: lixar com grana 220/240 até eliminar o brilho. Corrigir as imperfeições com massa para madeira. Após secagem, lixar com grana 220/240 e eliminar o pó.



BOLETIM TÉCNICO

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

CÓDIGO: BT-LAB-001

FOLHA: 3

REVISÃO: 5

DATA: 22/04/2026

Metais sem indícios de ferrugem: a superfície e aplicar uma demão de Elit Zarcão. Após a secagem, lixar novamente.

Metais com indícios de ferrugem: remover totalmente a ferrugem utilizando lixa com grana 80 a 150 e/ou escova de aço, aplicar uma demão de Elit Zarcão, após a secagem, lixar com grana 220/240 e eliminar o pó.

Metais repintura: lixar a superfície com grana 220/240 até eliminar o brilho e remover o pó. Tratar os possíveis pontos de ferrugem conforme descrito acima.

RENDIMENTO

- **Lata 0,75L:** até 10,5m² por demão.
- **Lata 0,9L:** até 12,5m² por demão.
- **Galão 3,0L:** até 42m² por demão
- **Galão 3,6L:** até 50m² por demão.

OBS.: o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 3 a 4 demãos.

PRECAUÇÕES

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca lesão ocular grave. Pode provocar irritações das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. **Em caso de contato com pele:** lave com água e sabão em abundância. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. **Em caso de inalação:** remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. **Em caso de irritação ou erupção cutânea:** Consultar de imediato o médico e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o local fresco. Armazene em local fechado à chave. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e internacionais. **Em caso de contato os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).



BOLETIM TÉCNICO
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
CÓDIGO: BT-LAB-001
FOLHA: 4
REVISÃO: 5
DATA: 22/04/2026

QUALIDADE E DESEMPENHO

A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme norma **ABNT NBR 15494** e está classificado conforme norma **ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.1.4**.

VALIDADE

Elit Esmalte Sintético Brilhante tem sua validade expressa em 36 meses a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. As cores com tonalidades amarelo ou vermelhos limpos podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo de superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
CRQ: 213000476 – 21ª Região.