



BOLETIM TÉCNICO

MASSA CORRIDA
CÓDIGO: BT-LAB-003
FOLHA: 1
REVISÃO: 04
DATA: 11/08/2025

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Argalit Massa Corrida é um produto indicado para aplicação em reboco novo, concreto, placas pré fabricadas, superfícies de alvenaria irregulares com superfícies rasas, indicada para áreas internas.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica estirenada, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, espessantes e microbicidas não metálicos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Ph: 9,0 a 9,5

Consistência: 5,0 – 6,0cm

VOC (compostos orgânicos voláteis): 3 – 5g/L

APLICAÇÃO

Antes de iniciar a aplicação, leia atentamente as informações do produto na embalagem.

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície.
4. Respeite os intervalos de aplicação.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.

INSTRUÇÕES DE USO

1. **Aplicação:** desempenadeira de aço lisa.
2. **Intervalo entre Demãos:** 2 horas.
3. **Diluição:** pronto para uso.
4. **Número de Demãos:** se necessário, após 2 horas, lixe a primeira demão, remova o pó, passe um pano levemente úmido e aplique a segunda demão.
5. **Secagem*:**
 - **Ao toque:** 30 minutos.
 - **Ao manuseio:** 2 horas.



BOLETIM TÉCNICO

MASSA CORRIDA

CÓDIGO: BT-LAB-003

FOLHA: 2

REVISÃO: 04

DATA: 11/08/2025

- **Secagem Final:** Aguarde de 4 a 5 horas, lixe novamente a parede, retire o pó com vassoura de pelo e depois um pano úmido.

*De acordo com as condições climáticas, o tempo de secagem ao toque pode variar. A secagem deste produto conforme instruções da embalagem é obtida em condições adequadas de temperaturas e umidade, próximos de 25 °C e umidade relativa próxima de 60%.

OBS.: A superfície pintada deve aguardar um mínimo de 7 dias para cura total antes de ser lavada.

PREPARO

Para a aplicação da **Argalit Massa Corrida**, as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.

Superfícies com manchas de gordura, óleo ou graxa: Lave com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde secagem total antes da aplicação do produto.

Superfícies com fungos ou bolor: Lave a superfície com uma solução de água e água sanitária em partes iguais. Deixe agir por 4 a 6 horas, enxágue bem com água e espere secar totalmente para aplicar o produto.

Superfícies de cimentado novo liso/queimado: Aguarde o tempo de cura do cimento por 28 dias. Lave com uma solução diluída de ácido muriático (10 partes de ácido para 90 partes de água). Enxágue bem, deixe secar e aplique a tinta.

Superfícies de cimentado novo rústico/não queimado: Aguarde a cura do cimento por 28 dias para efetuar a aplicação.

Superfícies de cimentado antigo: Raspe e limpe as partes soltas. Se possível, lave com solução de água/ácido muriático (90/10), enxágue bem, deixe secar e aplique a tinta conforme indicado.

Superfícies com imperfeições: Pequenas imperfeições devem ser previamente corrigidas com argamassa e/ou cimento + areia, seguindo o procedimento de aplicação do cimentado novo.

RENDIMENTO

- **Rendimento:** 1,48 a 1,85 m²/kg
- **Galão 3,6L:** 5 a 10 m² por demão.



BOLETIM TÉCNICO

MASSA CORRIDA

CÓDIGO: BT-LAB-003

FOLHA: 3

REVISÃO: 04

DATA: 11/08/2025

- **Lata 18L:** 40 a 50 m² por demão.
- **Saco 5Kg:** 4 a 8 m² por demão.
- **Saco 15Kg:** 20 a 30 m² por demão.
- **Saco 20Kg:** 30 a 40 m² por demão.

OBS.: o rendimento e o desempenho do produto dependem da espessura de aplicação do produto, das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação, o produto deve ser homogeneizado mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos, com ventos fortes, ou com temperatura ambiente abaixo de 10°C ou superior a 35°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto.

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme **ABNT NBR 15348** e está classificado conforme **NBR ABNT 11702 - Tipo 4.7.2.**

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com **ABNT NBR 14725-2.**

Para outras informações consulte o Boletim Técnico do produto disponível no site: www.argalit.com.br.



BOLETIM TÉCNICO

MASSA CORRIDA

CÓDIGO: BT-LAB-003

FOLHA: 4

REVISÃO: 04

DATA: 11/08/2025

VALIDADE

A **Argalit Massa Corrida** tem sua validade expressa em 24 meses (lata/galão/balde) e 12 meses (saco) a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. A garantia é constituída desde que o usuário siga todas as instruções de preparo de superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região.