



BOLETIM TÉCNICO

REJUNTALIT FLEXÍVEL

CÓDIGO: BT-LAB-042

FOLHA: 1

REVISÃO: 04

DATA: 15/09/2026

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O **Rejunte Flexível Argalit** é um rejunte cimentício para cerâmicas e pedras em diversas situações inclusive fachadas, disponível em várias cores.

Indicações: recomendado para uso residencial, comercial e industrial; pisos e paredes;

Espessura das juntas de assentamento: 2mm até 10mm.

Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia).

Não recomendado: para peça de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas), rejuntar juntas falsas em cerâmicas, piscinas.

COMPOSIÇÃO:

Cimento Hidráulico, agregados minerais e pigmentos (quando coloridos).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Densidade aparente: 1,1 a 1,5 g/cm³

Retenção de água: ≤ 65 mm

Variação dimensional: -2,00 a 2,00 mm/m

Resistência à compressão: ≥ 10 MPa

Resistência à flexão: ≥ 3 MPa

Absorção de água por capilaridade: ≤ 0,3 g/cm²

Permeabilidade: ≤ 1,0 cm³

APLICAÇÃO

1. Certifique-se que o rendimento tenha sido assentado há no mínimo 72 horas.
2. A base e as juntas devem estar secas e limpas, sem nenhum resíduo de pó, gordura, óleo ou qualquer material que impeça a aderência do rejuntamento.
3. Remova o excesso de argamassa colante das juntas.

*Não adicione água em demasia. Isso altera a cor do produto e pode desbalancear sua composição.

**Recomendamos a proteção de peças com aplique em ouro, prata e outros. Para melhor desempenho consulte o fabricante da peça cerâmica sobre a melhor forma de fazer a limpeza.



BOLETIM TÉCNICO

REJUNTALIT FLEXÍVEL

CÓDIGO: BT-LAB-042

FOLHA: 2

REVISÃO: 04

DATA: 15/09/2026

OBS.: Juntas com até 3mm de largura devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação do rejuntamento. Em dias de sol ou vento forte todas as juntas devem ser molhadas.

INSTRUÇÕES DE USO

1. **Aplicação:** Desempenadeira de borracha..
2. **Diluição:** 300mL de água para 1Kg de rejunte*.
3. **Diluyente:** Água potável.
4. **Secagem**:**
 - **Tráfego de pessoas:** 24 horas (com cuidado).
 - **Contato com água corrente:** 48 horas.
5. **Acabamento:** Superfino.
6. **Limpeza após aplicação:** Aguarde cerca de 15 a 40 minutos. Remova o excesso do rejuntamento com uma esponja macia, úmida e limpa. Faça movimentos rápidos e leves, perpendiculares às juntas de assentamento, removendo o excesso e alisando a argamassa que está úmida nas juntas.
7. **Limpeza rotineira:** Após 14 dias, com pano limpo, água e detergente neutro.

*Variar no máximo 5% a adição da água para não comprometer a aderência do produto.

**A área aplicada deve ser preservada de incidência solar, chuva, vento e água pelo período de 24 horas após o rejuntamento

OBS.: Não utilizar sacos de lotes diferentes em uma mesma pintura.

PREPARO

Para a aplicação do **Rejunte Flexível Argalit**, as superfícies devem estar livres de poeira, pó, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.

Preparo da Mistura: Em um recipiente limpo, misture o **Rejunte Flexível Argalit** na proporção indicada nas instruções de uso. Misture até obter uma massa pastosa, firme e sem grumos. Deixe repousar por 15 minutos (tempo de maturação) com pano úmido sob o recipiente. Misture novamente antes do uso. Prepare somente a quantidade suficiente para ser usado em até 1 (uma) hora.

Preparo da Base: Aplique **Rejunte Flexível Argalit** com desempenadeira de borracha, estendendo o produto somente na área das juntas e pressionando para dentro destas. Com a própria desempenadeira, remova o excesso de argamassa sobre o revestimento. Aguarde de 15 a 40 minutos. Remova o excesso do



BOLETIM TÉCNICO

REJUNTALIT FLEXÍVEL

CÓDIGO: BT-LAB-042

FOLHA: 3

REVISÃO: 04

DATA: 15/09/2026

rejuntamento com esponja macia, úmida e limpa. Em dias com temperaturas acima de 30°C e/ou com vento, umedeça o material 60 minutos após a aplicação com uma esponja macia e úmida. Passe o impressador de preferênica de madeira (nunca usar de ferro) com ponta redonda e lisa.

RENDIMENTO

TABELA DE CONSUMO (g/m ²)						
Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)					
	2 mm	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	10 mm
10x10	500	1000	1000	1000	2000	2000
15x15	333	1000	1000	1000	1000	1000
20x20	250	500	1000	1000	1000	1000
30x30	250	500	500	1000	1000	1000
33x33	200	500	500	1000	1000	1000
45x45	167	500	333	500	500	1000
50x50	143	250	333	500	500	1000
53x53	125	250	333	500	500	500
60x60	111	250	333	500	500	500

OBS.: o rendimento e o desempenho do produto dependem da espessura de aplicação do produto, das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação o rejunte deve ser homogeneizado, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C ou superior a 35°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444. **Telefone para Emergências:** 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica). Perigo. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Provoca danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado. Pode provocar irritação das vias respiratórias. **Em caso de contato com a pele:** lave com água e sabão em abundância. **Em caso de inalação:** remova a pessoa para local



BOLETIM TÉCNICO

REJUNTALIT FLEXÍVEL

CÓDIGO: BT-LAB-042

FOLHA: 4

REVISÃO: 04

DATA: 15/09/2026

ventilado e a amantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. **Em caso de contato com os olhos:** enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação persista consulte um médico. Armazene em local bem ventilado, mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazene em local fechado à chave. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme às regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que o rejunte será aplicado interferem na percepção da cor escolhida.

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme **ABNT NBR 14992**.

VALIDADE

O **Rejunte Flexível Argalit** tem sua validade expressa em 365 dias a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. A garantia é constituída desde que o usuário siga todas as instruções de preparo de superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região