



BOLETIM TÉCNICO

EMBORRACHADA

CÓDIGO: BT-LAB-061

FOLHA: 1

REVISÃO: 3

DATA: 07/01/2026

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A **Elit Tinta Emborrachada** é um revestimento elástico de alta performance que forma uma película impermeável, capaz de acompanhar os movimentos naturais da superfície causados pela variação de temperatura, como dilatação e retração. Essa flexibilidade permite a cobertura eficaz de fissuras de até 0,5 mm e microfissuras de até 0,05 mm, protegendo contra infiltrações.

Além da impermeabilização, o produto oferece excelente cobertura e aderência, com alta resistência às intempéries — incluindo chuva, sol, maresia e proliferação de mofo. Sua formulação ainda contribui para o conforto térmico e acústico dos ambientes, promovendo redução de calor e ruído no interior das edificações.

Indicação: Para pintura e repintura de paredes internas e externas, telhados com aderência direta em fibrocimento, concreto, reboco, barro, zinco, alumínio, galvanizado e superfície com massa niveladora aplicada.

Térmica: até 3°C no ambiente.

Acústica: 3 a 5 dBA.

COMPOSIÇÃO:

Resina elastomérica, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, espessantes acrílicos, coalescentes, tensoativos etoxilados e carboxilados, microbiocidas não mercuriais, água e outros aditivos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Sólidos por massa: 50% ± 3

Sólidos por volume: 42% ± 3

VOC: 18 g/L

Peso Específico a 25°C: 1,15 – 1,18 g/cm³

pH: 8,5 – 9,0



BOLETIM TÉCNICO

EMBORRACHADA

CÓDIGO: BT-LAB-061

FOLHA: 2

REVISÃO: 3

DATA: 07/01/2026

APLICAÇÃO

Antes de iniciar a pintura, leia atentamente as informações do produto na embalagem.

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície.
4. Respeite os intervalos de repintura.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento aplique de 2 a 4 demãos.
7. Cores intensas expostas ao raio do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas.

OBS.: a cura total, entretanto, se dará num período de 30 dias. A lavagem com detergente neutro, esponja macia ou pano só poderá ser efetuada após o tempo de cura total. A limpeza deverá ser suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta. Não limpar com pano seco pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não pintar quadras poliesportivas e pisos. Não pintar telhados internamente. A pintura sobre texturas hidrorrepelentes recém aplicadas ou que ainda apresentem o efeito hidrorrepelente.

INSTRUÇÕES DE USO

1. **Aplicação:** rolo de lã com pelos médios ou pelos altos, trincha, pincel de pintura de boa qualidade e pistola airless para emborrachamento.
2. **Intervalo entre Demãos:** 3 a 4 horas.
3. **Diluição:** máximo 10%.
4. **Diluyente:** Água potável.
5. **Número de Demãos:** 2 a 4 demãos.
6. **Secagem:**
 - **Ao toque:** 30 minutos.
 - **Ao manuseio:** 3 a 4 horas.
 - **Secagem Final:** 12 à 18 horas.
7. **Acabamento:** fosco.



BOLETIM TÉCNICO

EMBORRACHADA

CÓDIGO: BT-LAB-061

FOLHA: 3

REVISÃO: 3

DATA: 07/01/2026

8. Espessura por demão: Aplicação com rolo: espessura de película úmida: 80 a 100µm – película seca: 40 a 50µm. **Aplicação com pistola airless:** espessura de película úmida: 700 a 900µm – película seca: 350 a 550µm.

*De acordo com as condições climáticas, o tempo de secagem ao toque pode variar. A secagem deste produto conforme instruções da embalagem é obtida em condições adequadas de temperaturas e umidade, próximos de 25 °C e umidade relativa próxima de 60%

PREPARO

Para aplicação da tinta **Elit Emborrachada**, as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções.

Superfícies com manchas de gordura, óleo ou graxa: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

Superfícies com fungos ou bolor: Lavar a superfície com cloro e água, misturando as soluções em partes iguais. Deixar agir por 15 minutos, em seguida enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

Superfícies fracas (reboco fraco, caiação e pintura desbotada): Raspar, lixar e/ou escovar até completa remoção, em seguida aplique Elit Fundo Preparador de Paredes para torná-las firmes.

Superfícies de cimento queimado: Aplicar solução de ácido muriático (2 partes de água para 1 parte de ácido muriático), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a secagem final para aplicação da Elit Emborrachada.

Superfícies com pequenas imperfeições: Corrigir com Argalit Massa Corrida (áreas internas) e/ou Argalit Massa Acrílica (áreas internas e externas).

Superfícies novas (cimento novo não queimado, argamassa de cimento, reboco e concreto novo): Aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 28 dias. Após o tempo de cura, aplicar Elit Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. Fissuras acima de 0,3mm e trincas devem ser tratadas previamente para a pintura, realizando sua abertura e preenchimento com selante apropriado com o auxílio de estruturante de poliéster quando necessário.



BOLETIM TÉCNICO

EMBORRACHADA

CÓDIGO: BT-LAB-061

FOLHA: 4

REVISÃO: 3

DATA: 07/01/2026

Telhados de barro e fibrocimento: deve-se lavar com jatos d'água retirando toda a sujeira e incrustação.

Aplicar Elit Fundo Preparador de Paredes.

Fachadas ou demais paredes: proceder como uma pintura normal de parede. Em superfícies novas, efetuar sempre a aplicação do Elit Selador Acrílico Pigmentado. A aplicação pode ser feita sobre massa acrílica (preferencialmente), concreto, reboco, etc. Para um acabamento superior efetuar sempre a aplicação entre duas e cinco demãos.

Telhados velhos: deve-se sempre lavar com uma solução de água e água sanitária em partes iguais, utilizando uma escova de cerdas, esperar por 4 a 6 horas, enxaguar bem com água e esperar secar por 3 dias, com tempo seco/ ensolarado para aplicar o produto. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, mofo e partículas soltas. Remova o pó com pano úmido.

Telhados de materiais ferrosos: aplicar Elit Zarcão.

Telhados de Zinco, Alumínio e Galvanizado isentos de pontos de oxidação (ferrugem): limpar e aplicar a Tinta Emborrachada diretamente.

Telhados de Zinco, Alumínio e Galvanizado com presença de pontos de oxidação (ferrugem): remover e limpar os pontos de oxidação. Aplicar Elit Zarcão.

RENDIMENTO

- **Lata 18Kg:** até 62m² acabados.

OBS.: o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 2 a 4 demãos.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C ou superior a 35° C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. **Em caso de contato com a pele e os olhos:** lavar com água limpa em abundância. **Em caso de inalação:** remover a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Caso haja qualquer dúvida entre em



BOLETIM TÉCNICO

EMBORRACHADA

CÓDIGO: BT-LAB-061

FOLHA: 5

REVISÃO: 3

DATA: 07/01/2026

contato com a nossa fábrica através dos telefones: (27) 2122-0444. Telefone para Emergência: 0800 014 8110 CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica). **Remoção de sujeiras:** nos 30 primeiros dias após a aplicação (tempo para cura completa da tinta) utilizar, somente no local afetado, pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, somente nos pontos afetados para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, este processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), porém sem afetar a resistência e durabilidade. Nunca use solventes ou diluentes para realizar a limpeza. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho). Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme norma **ABNT NBR 15079** e está classificada conforme norma **ABNT 11702 - Tipo 4.5.16**.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com **ABNT NBR 14725-2**.



BOLETIM TÉCNICO

EMBORRACHADA

CÓDIGO: BT-LAB-061

FOLHA: 6

REVISÃO: 3

DATA: 07/01/2026

VALIDADE

A **Tinta Elit Emborrachada** tem sua validade expressa de 36 meses a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo de superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região.