



BOLETIM TÉCNICO

BORRACHA LIQUIDA ELIT SEMIACETINADO

CÓDIGO: BT-LAB-104

FOLHA: 1

REVISÃO: 03

DATA: 20/03/2026

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Borracha Líquida é um revestimento elástico hidrorrepelente que impermeabiliza as paredes e acompanha a dilatação e retração conforme variação da temperatura, cobrindo microfissuras e protegendo a superfície contra infiltrações. Confere ainda, propriedades de redução térmica e acústica do ambiente que está sob sua aplicação.

Além disso, apresenta ótima cobertura, aderência e proteção antimoho. Seu excelente resultado em lavabilidade promove altíssima resistência às ações de chuva, sol e maresia.

Indicação: indicada para primeira pintura e repintura de área externa, sobre superfícies de concreto, bloco de concreto, fibrocimento, zinco, galvanizado, alumínio, reboco e sobre Argalit Massa Acrílica e Elit Textura Rústica.

Térmica: até 3°C no ambiente.

Acústica: 3 a 5 dBA.

COMPOSIÇÃO:

Resina elastomérica, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, espessantes acrílicos, coalescentes, tensoativos etoxilados e carboxilados, microbiocidas não mercuriais, água e outros aditivos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Sólidos por massa (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005): 55% ± 3

Sólidos por volume: 42% ± 3

VOC de acordo com a ABNT NBR 14940: 12 g/L

Peso Específico a 25°C: 1,27 - 1,33 g/cm³

pH: 9,0 - 9,5

APLICAÇÃO

Antes de iniciar a pintura, leia atentamente as informações do produto na embalagem.

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície.
4. Respeite os intervalos de repintura.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.



BOLETIM TÉCNICO

BORRACHA LIQUIDA ELIT SEMIACETINADO

CÓDIGO: BT-LAB-104

FOLHA: 2

REVISÃO: 03

DATA: 20/03/2026

6. Para melhor acabamento aplique 3 a 4 demãos.
7. Cores intensas expostas ao raio do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas.
8. Fissuras são rachaduras até 0,3mm. Validação pela norma ABNT NBR 13321 (Membrana Acrílica para Impermeabilização).

INSTRUÇÕES DE USO

1. **Aplicação:** rolo de lã, pincel de cerdas macias, rolo de lã sintética antigota e/ou pistola airless para emborrachamento.
2. **Intervalo entre Demãos:** 4 horas.
3. **Diluição:** 20% primeira demão e 10% nas demais
4. **Diluyente:** Água potável.
5. **Número de Demãos:** 3 a 4 demãos.
6. **Secagem*:**
 - **Ao toque:** 2 horas.
 - **Ao manuseio:** 4 horas.
 - **Secagem Final:** 12 à 18 horas.
7. **Acabamento:** Semiacetinado.

*De acordo com as condições climáticas, o tempo de secagem ao toque pode variar. A secagem deste produto conforme instruções da embalagem é obtida em condições adequadas de temperaturas e umidade, próximos de 25 °C e umidade relativa próxima de 60%.

PREPARO

A **Borracha Líquida** deve ser aplicada sobre superfícies totalmente limpas e secas, isentas de sujeiras, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções.

Superfícies com manchas de gordura, óleo ou graxa: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.



BOLETIM TÉCNICO

BORRACHA LIQUIDA ELIT SEMIACETINADO

CÓDIGO: BT-LAB-104

FOLHA: 3

REVISÃO: 03

DATA: 20/03/2026

Superfícies com fungos ou bolor: Lavar a superfície com cloro e água, misturando as soluções em partes iguais, 1:1. Deixar agir por 15 minutos, em seguida enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

Superfícies fracas (reboco fraco, caiação e pintura desbotada): Raspar, lixar e/ou escovar até completa remoção, em seguida aplique Elit Fundo Preparador de Parede para torná-las firmes.

Superfícies de cimento queimado: Aplicar solução de ácido muriático (2 partes de água para 1 parte de ácido muriático), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água limpa em abundância e aguardar secagem final para aplicação da Borracha Líquida.

Superfícies com pequenas imperfeições: Corrigir com Argalit Massa Corrida (áreas internas) e/ou Argalit Massa Acrílica (áreas internas e externas).

Superfícies novas (cimento novo não queimado, argamassa de cimento, reboco e concreto novo): Aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 28 dias. Após o tempo de cura, aplicar Argalit Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. Fissuras acima de 0,5mm e trincas devem ser tratadas previamente para a pintura, realizando sua abertura e preenchimento com selante apropriado com o auxílio de estruturante de poliéster quando necessário.

Telhas de fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas: Aplicar uma demão de Elit Fundo Preparador de Parede.

Telhas de Alumínio, Galvanizado e Zinco novos ou velhos que não apresentam nenhum ponto de oxidação (Ferrugem): Limpar, retirar toda oleosidade presente na superfície e aplicar diretamente a Borracha Líquida.

RENDIMENTO

- **Galão 4Kg:** até 16m² acabados.
- **Lata 20Kg:** até 80m² acabados.

OBS.: o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 3 a 4 demãos.



BOLETIM TÉCNICO

BORRACHA LIQUIDA ELIT SEMIACETINADO

CÓDIGO: BT-LAB-104

FOLHA: 4

REVISÃO: 03

DATA: 20/03/2026

PRECAUÇÕES

Pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Mantenha fora do alcance das crianças. Evite inalar o vapor. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas de proteção. Antes e durante a aplicação do produto deve ser homogeneizada mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C e superior a 35°C. A superfície aplicada não deve estar com temperatura superior a 30°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. **Em caso de contato com a pele e os olhos:** lavar com água limpa em abundância. **Em caso de inalação:** remover a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: (27) 2122-0444. Telefone para Emergência: 0800 014 8110 CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

Remoção de sujeiras: nos 30 primeiros dias após a aplicação (tempo de cura completa da tinta) utilizar, somente no local afetado, pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, somente nos pontos afetados para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, este processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), porém sem afetar a resistência e durabilidade. Nunca use solventes ou diluentes para realizar a limpeza. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho). Nos dias em que o clima não estiver ideal para pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo de superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.



BOLETIM TÉCNICO

BORRACHA LIQUIDA ELIT SEMIACETINADO

CÓDIGO: BT-LAB-104

FOLHA: 5

REVISÃO: 03

DATA: 20/03/2026

A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme **ABNT NBR 15079** e está classificado conforme **NBR ABNT 11702 - Tipo 4.5.16**.

Para outras informações consulte o Boletim Técnico do produto disponível no site: www.argalit.com.br.

VALIDADE

A **Borracha Líquida Elit SemiAcetinado** tem sua validade expressa em 36 meses a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. A garantia é constituída desde que o usuário siga todas as instruções de preparo de superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região.